

## СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

### поливинилхлорида суспензионного

Наименование продукции	ПВХ смола	Дата производства			14.05.2008	
Марки продукции	SG 7					
Стандарт ГОСТ КНР	GB 576193-94 GB/T 5761-2006	Дата по проверке качества продукции			15.05.2008	
Наименование показателей	Показатели			Результат после проверки продукции		
	Выший сорт	Первый сорт	Стандарт-ный сорт			
Значение К	K60-62			61	Выший сорт	
количество загрязнений и посторонних веществ, шт., не более	20	40	80	32	Выший сорт	
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0.40	0.40	0.50	0.16	Выший сорт	
Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup> не менее	0.50	0.45	0.42	0.56	Выший сорт	
Остаток после просева на сите с сеткой	0.25мм (меш) ≤	2.0	2.0	8.0	1.5	Выший сорт
	0.063мм (меш) ≥	30	50	90	10	Выший сорт
Количество прозрачных точек "рыбий глаз", шт /400 см <sup>3</sup> не более	30	50	90	11	Выший сорт	
Масса поглощения пластификатора, г. на 100 г. ПВХ, не менее	12	-	-	21	Выший сорт	
Белина(160°C,10min) %	75	70	70	-	-	
Примечание: проверенная продукция соответствует стандартам GB/T 5761-2006					Марки продукции ПВХ SG7	

Внешнеторговая компания «Тянье» СУАР КНР