

СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА

поливинилхлорида суспензионного

Наименование продукции	ПВХ смола	Дата производства			22.05.2008	
Марки продукции	SG 8					
Стандарт ГОСТ КНР	GB4803-94 GB/T 5761-2006	Дата по проверке качества продукции			23.05.2008	
Наименование показателей	Показатели			Результат после проверки продукции		
	Выший сорт	Первый сорт	Стандарт-ный сорт			
Значение К	K59-55			57	Выший сорт	
количество загрязнений и посторонних веществ, шт., не более	20	40	80	30	Выший сорт	
Массовая доля влаги и летучих веществ, %, не более	0.40	0.40	0.50	0.18	Выший сорт	
Насыпная плотность, г/см ³ не менее	0.50	0.45	0.42	0.59	Выший сорт	
Остаток после просева на сите с сеткой	0.25мм (меш) ≤	2.0	2.0	8.0	0.02	Выший сорт
	0.063мм (меш) ≥	95	90	85	98	Выший сорт
Количество прозрачных точек "рыбий глаз", шт /400 см ³ не более	30	50	90	16	Выший сорт	
Масса поглощения пластификатора, г. на 100 г. ПВХ, не менее	12	-	-	-	Выший сорт	
Белина(160°C,10min) %	75	70	70	-	-	
Примечание: проверенная продукция соответствует стандартам GB4803-94 и GB/T 5761-2006					Марки продукции ПВХ SG8	

Внешнеторговая компания «Тянье» СУАР КНР

周英